



ARGENT 99 C

Le film Argent 99 C réduit très considérablement la chaleur solaire. Il permet un contrôle total de l'éblouissement, et son aspect miroir sans tain élimine toute gêne de vis-à-vis de jour comme de nuit, tout en assurant un look extérieur contemporain.



Garantie SOLAR SCREEN®
12 ANS



Classement au feu
M1



Stockage de -5°C à +40°C
3 ANS



Norme REACH RoHS
RESPECTÉE

LAIZES DISPONIBLES:

↔ **152 cm**

INFORMATIONS TECHNIQUES


Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	<1 %
Transmission lumière visible	0,5 %
Réflexion lumière visible extérieure	82 %
Réflexion lumière visible intérieure	82 %
Energie solaire totale rejetée	91 %
Energie solaire totale rejetée 2*	88 %
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	78 %
Absorption énergie solaire	18 %
Transmission énergie solaire	4 %
Réduction éblouissement	96 %
Valeur "g"	0.09
Valeur 'u'	5.1
Coefficient d'ombrage	0.10
Type de pose : Intérieure	
Longueur du rouleau	30.5 m
Composition film	PET
Épaisseur	60 µ

Couleur depuis l'extérieur : ARGENT

CONSTRUCTION

1. couche "dure" résistantes aux rayures "courante", permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
3. adhésif de liaison
4. polyester de haute qualité optique
5. adhésif PS, polymérisant avec le verre endéans les 15 jours
6. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film on 0805), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie.

CONSEILS D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard**

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	!
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	!
Double vitrage teinté	✗
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✗
Double vitrage clair stadip ext.	✗
Double vitrage clair stadip int.	✗

✓ Oui ! Prudence ✗ Déconseillé

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.