SOLAR SCREEN
SMART FILM SOLUTIONS

OMEGA 465 C

FILMS AUTOMOBILE
ANTI-CARJACKING

OMEGA 465 C

La fabrication luxueuse, avec métal, du film pour vitres de voitures Omega 465 C protège des regards indiscrets tout en rejetant la chaleur. Ce film de sécurité empêche également les éclats de verre en cas de choc.

Garantie SOLAR SCREEN®
10 ANS

Stockage de -5°C à +40°C
3 ANS

Norme REACH RoHS
RESPECTÉE

LAIZES DISPONIBLES:

152 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	1 %
Transmission lumière visible	35 %
Réflexion lumière visible extérieure	7 %
Réflexion lumière visible intérieure	7 %
Energie solaire totale rejetée	47 %
Energie solaire totale rejetée 2*	40 %
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	10 %
Absorption énergie solaire	51 %
Transmission énergie solaire	39 %
Réduction éblouissement	65 %
Valeur "g"	0.52
Valeur 'u'	-
Coefficient d'ombrage	
Type de pose : Intérieure	
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	120 µ
Couleur depuis l'extérieur : NOIR	

CONSEILS D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard**

Simple vitrage clair	✔
Simple vitrage teinté	✘
Simple vitrage teinté réfléchissant	✔
Double vitrage clair	!
Double vitrage teinté	✘
Double vitrage teinté réfléchissant	✔
Double vitrage gaz	✘
Double vitrage clair stadip ext.	✘
Double vitrage clair stadip int.	✘

✔ Oui ! Prudence ✘ Déconseillé

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

CONSTRUCTION

1. couche "dure" résistantes aux rayures "courante", permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
3. adhésif de liaison
4. polyester de haute qualité optique
5. adhésif de liaison
6. polyester de haute qualité optique
7. adhésif PS renforcé pour accompagner l'élasticité du film en cas de choc, polymérisant avec le verre endéans les 30 jours
8. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film on 0805), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie.