

# ALU 50 - Statique

Les films **Alu 50 Statique** offrent une réduction considérable de la chaleur solaire tout en préservant une bonne partie de la lumière naturelle. Conçu pour diminuer efficacement l'éblouissement, ce film se distingue par une finition effet « miroir sans tain » qui élimine les gênes de vis-à-vis et garantit votre intimité. Son design épuré confère instantanément une esthétique moderne et contemporaine à toute façade de bâtiment. De plus, cette variante à technologie statique assure une installation simple et rapide.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Transmission UV	22 %
Transmission lumière visible	49 %
Réflexion lumière visible extérieure	32 %
Réflexion lumière visible intérieure	32 %
Énergie solaire totale rejetée	58 %
Ratio solaire :	
- Réflexion énergie solaire	31 %
- Absorption énergie solaire	28 %
- Transmission énergie solaire	41 %
Réduction de l'éblouissement	46 %
Valeur G	0,42
Valeur U	5,6
Coefficient d'ombrage	0,49
Type de pose	Intérieur
Longueur du rouleau	20 m
Composition du film	PVC + PET
Épaisseur	100 µm
Couleur depuis l'extérieur	Argent clair



## COMPOSITION

1. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules métalliques anti-IR
2. Adhésif de liaison
3. PVC monomère 75 µm
4. Liner de protection, à retirer et jeter après l'installation



## ACCREDITATIONS

Conforme REACH / RoHS  
Résistance au feu : M1  
Stockage de -5°C à +40°C sur 3 ans  
Garantie : 2 ans

## INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Type de vitrage	Recom. fabricant
Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	⚠
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	⚠
Double vitrage clair STADIP® extérieur	⚠
Double vitrage clair STADIP® intérieur	⚠

✓ Oui    ⚠ Prudence    ✗ Déconseillé



## INSTALLATION & NETTOYAGE

Grâce à sa technologie "Statique", la pose de ce film il ne nécessite pas d'eau savonneuse ni de raclette de pose.

La pose de ce film s'effectue très facilement.

Les informations figurant sur cette fiche sont données à titre indicatif et ne revêtent aucun caractère contractuel. CENTER FILM® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Pour plus de détails, veuillez consulter nos bons de garantie ainsi que nos conditions générales de vente.