

# CLEAR 4 XC G

Les films **Clear 4 XC G** résistants aux solvants offrent une protection hautement efficace contre les tags et graffitis, préservant durablement l'esthétique des vitrages exposés. Leur action protectrice ne se limite pas aux solvants : ils protègent également les surfaces contre les rayures, actes de vandalisme et attaques à l'acide, constituant une solution complète de protection anti-vandalisme pour vitrines et façades. Faciles à installer et à remplacer, ces films sont également classés comme films de sécurité, maintenant les éclats de verre en place en cas d'explosion ou d'impact violent, afin de renforcer la protection des personnes et des biens.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Transmission UV	1 %
Transmission lumière visible	93 %
Réflexion lumière visible extérieure	9 %
Réflexion lumière visible intérieure	9 %
Énergie solaire totale rejetée	17 %
Ratio solaire :	
- Réflexion énergie solaire	10 %
- Absorption énergie solaire	8 %
- Transmission énergie solaire	82 %
Réduction de l'éblouissement	14 %
Valeur G	0,83
Valeur U	5,7
Coefficient d'ombrage	0,9
Type de pose	Extérieur
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition du film	PET
Épaisseur	125 µm
Couleur depuis l'extérieur	Transparent



### COMPOSITION

1. Couche "dure" résistante aux rayures, assurant durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitrages
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules métalliques anti-IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisation complète sur le verre sous 15 jours
6. Liner de protection, à retirer et jeter après l'installation



### ACCREDITATIONS

Conforme REACH / RoHS  
Résistance au feu : M1  
Norme EN 12600 : 2B2  
Stockage de -5°C à +40°C sur 3 ans  
Garantie : 5 ans

## INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Type de vitrage	Recom. fabricant
Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair STADIP® extérieur	✓
Double vitrage clair STADIP® intérieur	✓

✓ Oui    ⚠ Prudence    ✗ Déconseillé



### INSTALLATION & NETTOYAGE

Si le démontage des parcloles ou du châssis est impossible, empêchant le recouvrement du pourtour du film par le joint d'origine, ou dans le cas d'une vitre en toiture, réaliser un scellement périphérique au silicone.

Utiliser une solution de pose sans lanoline et ne pas nettoyer la surface pendant au moins 1 mois après la pose.

Les informations figurant sur cette fiche sont données à titre indicatif et ne revêtent aucun caractère contractuel. CENTER FILM® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Pour plus de détails, veuillez consulter nos bons de garantie ainsi que nos conditions générales de vente.