

COPPER 50 C

Les films **Copper 50 C** sont hautement efficaces pour réduire les apports de chaleur solaire tout en laissant passer une grande partie de la lumière naturelle. Ils permettent également une réduction notable de l'éblouissement solaire, améliorant le confort visuel au quotidien. Grâce à leur teinte cuivre chaleureuse, ces films apportent une touche de couleur et de personnalisation à l'aspect extérieur du bâtiment, tout en conservant une esthétique moderne et harmonieuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Transmission UV	1 %
Transmission lumière visible	50 %
Réflexion lumière visible extérieure	17 %
Réflexion lumière visible intérieure	17 %
Énergie solaire totale rejetée	55 %
Ratio solaire :	
- Réflexion énergie solaire	22 %
- Absorption énergie solaire	43 %
- Transmission énergie solaire	35 %
Réduction de l'éblouissement	50 %
Valeur G	0,46
Valeur U	5,39
Coefficient d'ombrage	0,5
Type de pose	Intérieur
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition du film	PET
Épaisseur	60 µm
Couleur depuis l'extérieur	Cuivre



COMPOSITION

1. Couche "dure" résistante aux rayures, assurant durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitrages
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules métalliques anti-IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisation complète sur le verre sous 15 jours
6. Liner de protection, à retirer et jeter après l'installation



ACCREDITATIONS

Conforme REACH / RoHS
Résistance au feu : M1
Stockage de -5°C à +40°C sur 3 ans
Garantie : 10 ans

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Type de vitrage	Recom. fabricant
Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	⚠
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	⚠
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	⚠
Double vitrage clair STADIP® extérieur	⚠
Double vitrage clair STADIP® intérieur	⚠

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Déconseillé



INSTALLATION & NETTOYAGE

Pour la pose du film utiliser une solution de pose à base d'eau savonneuse ainsi qu'une raclette adaptée.

Ne pas nettoyer durant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ni autre adhésif sur le film.

Les informations figurant sur cette fiche sont données à titre indicatif et ne revêtent aucun caractère contractuel. CENTER FILM® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Pour plus de détails, veuillez consulter nos bons de garantie ainsi que nos conditions générales de vente.