

MAT BLANC SÉCURITÉ

Le film de discrétion **Mat blanc sécurité** est la solution double action idéale pour protéger votre intimité tout en sécurisant vos vitrages. Parfaitement opalescent, il bloque efficacement les regards indiscrets tout en préservant une excellente transmission de la lumière naturelle. En plus de son aspect dépoli élégant, ce film de sécurité haute performance maintient le verre en place et empêche la projection d'éclats en cas de choc ou de bris. Une protection complète alliant confort visuel et tranquillité d'esprit au quotidien.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Transmission UV	1 %
Transmission lumière visible	25 %
Réflexion lumière visible extérieure	26 %
Réflexion lumière visible intérieure	26 %
Énergie solaire totale rejetée	28 %
Ratio solaire :	
- Réflexion énergie solaire	23 %
- Absorption énergie solaire	6 %
- Transmission énergie solaire	71 %
Réduction de l'éblouissement	22 %
Valeur G	0,71
Valeur U	5,6
Coefficient d'ombrage	0,8
Type de pose	Intérieur
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition du film	PET
Épaisseur	150 µm
Couleur depuis l'extérieur	Blanc



COMPOSITION

1. Couche "dure" résistante aux rayures, assurant durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitrages
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules métalliques anti-IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisation complète sur le verre sous 15 jours
6. Liner de protection, à retirer et jeter après l'installation



ACCREDITATIONS

Conforme **REACH / RoHS**
Résistance au feu : **M1**
Norme **EN 12600 : 2B2**
Stockage de -5°C à +40°C sur **3 ans**
Garantie : **10 ans**

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Type de vitrage	Recom. fabricant
Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair STADIP® extérieur	✓
Double vitrage clair STADIP® intérieur	✓

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Déconseillé



INSTALLATION & NETTOYAGE

Si le démontage des parcloles ou du châssis est impossible, empêchant le recouvrement du pourtour du film par le joint d'origine, ou dans le cas d'une vitre en toiture, réaliser un scellement périphérique au silicone.

Utiliser une solution de pose sans lanoline et ne pas nettoyer la surface pendant au moins 1 mois après la pose.

Les informations figurant sur cette fiche sont données à titre indicatif et ne revêtent aucun caractère contractuel. CENTER FILM® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Pour plus de détails, veuillez consulter nos bons de garantie ainsi que nos conditions générales de vente.