

MULTIGLASS 66 C

Grâce à sa composition métallique multi-alliage hautement spécifique, le film **Multiglass 66 C** constitue une barrière performante contre l'absorption du rayonnement solaire. Il rejette 80% des infrarouges (760-2500 Nm), assurant donc une réduction efficace des apports de chaleur solaire, améliorant ainsi le confort thermique intérieur et la performance énergétique des bâtiments. En limitant l'impact des rayonnements sur les vitrages, ce film contribue également à la préservation et à la durabilité des surfaces vitrées, tout en conservant une esthétique sobre et professionnelle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Transmission UV	< 1 %
Transmission lumière visible	47 %
Réflexion lumière visible extérieure	29 %
Réflexion lumière visible intérieure	28 %
Énergie solaire totale rejetée	66 %
Ratio solaire :	
- Réflexion énergie solaire	47 %
- Absorption énergie solaire	25 %
- Transmission énergie solaire	28 %
Réduction de l'éblouissement	52 %
Valeur G	0,36
Valeur U	4,9
Rejet infrarouge (760–2500 nm)	+/-80%
Coefficient d'ombrage	0,4
Type de pose	Intérieur
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition du film	PET
Épaisseur	55 µm
Couleur depuis l'extérieur	Champagne



COMPOSITION

1. Couche "dure" résistante aux rayures, assurant durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitrages
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules métalliques anti-IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisation complète sur le verre sous 15 jours
6. Liner de protection, à retirer et jeter après l'installation



ACCREDITATIONS

Conforme **REACH / RoHS**
 Résistance au feu : **M1**
 Stockage de -5°C à +40°C sur **3 ans**
 Garantie : **10 ans**

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Type de vitrage	Recom. fabricant
Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair STADIP® extérieur	✓
Double vitrage clair STADIP® intérieur	⚠

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Déconseillé



INSTALLATION & NETTOYAGE

Pour la pose du film utiliser de l'eau savonneuse ainsi qu'une raclette adaptée. Afin de prévenir toute oxydation éventuelle des alliages métalliques, il est obligatoire d'appliquer un vernis de scellement sur le pourtour du film après l'installation.

Ne pas nettoyer durant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ni autre adhésif sur le film.

Les informations figurant sur cette fiche sont données à titre indicatif et ne revêtent aucun caractère contractuel. CENTER FILM® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Pour plus de détails, veuillez consulter nos bons de garantie ainsi que nos conditions générales de vente.