

NEUTRAL 465 C

Les films de sécurité **Neutral 465 C** offrent une réduction performante des apports de chaleur solaire tout en maintenant une transmission maîtrisée de la lumière naturelle. Ils contribuent à une réduction significative de l'éblouissement, tandis que leur teinte discrète apporte une touche de personnalisation élégante à l'esthétique extérieure du bâtiment. Conçus comme de véritables films de sécurité, ils maintiennent les éclats de verre en place en cas d'impact, réduisant les risques de blessures et renforçant la protection des occupants. Ils constituent ainsi une solution complète alliant contrôle solaire, confort visuel et sécurisation des vitrages pour les bâtiments résidentiels et tertiaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Transmission UV	1 %
Transmission lumière visible	35 %
Réflexion lumière visible extérieure	15 %
Réflexion lumière visible intérieure	14 %
Énergie solaire totale rejetée	52 %
Ratio solaire :	
- Réflexion énergie solaire	26 %
- Absorption énergie solaire	39 %
- Transmission énergie solaire	35 %
Réduction de l'éblouissement	65 %
Valeur G	0,45
Valeur U	5,64
Coefficient d'ombrage	0,5
Type de pose	Intérieur
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition du film	PET
Épaisseur	125 µm
Couleur depuis l'extérieur	Neutre



COMPOSITION

1. Couche "dure" résistante aux rayures, assurant durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitrages
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules métalliques anti-IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisation complète sur le verre sous 15 jours
6. Liner de protection, à retirer et jeter après l'installation



ACCREDITATIONS

Conforme REACH / RoHS
 Résistance au feu : M1
 Stockage de -5°C à +40°C sur 3 ans
 Garantie : 5 ans

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Type de vitrage	Recom. fabricant
Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✗
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	⚠
Double vitrage teinté	✗
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✗
Double vitrage clair STADIP® extérieur	✗
Double vitrage clair STADIP® intérieur	✗

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Déconseillé



INSTALLATION & NETTOYAGE

Si le démontage des parcloles ou du châssis est impossible, empêchant le recouvrement du pourtour du film par le joint d'origine, ou dans le cas d'une vitre en toiture, réaliser un scellement périphérique au silicone.

Utiliser une solution de pose sans lanoline et ne pas nettoyer la surface pendant au moins 1 mois après la pose.

Les informations figurant sur cette fiche sont données à titre indicatif et ne revêtent aucun caractère contractuel. CENTER FILM® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Pour plus de détails, veuillez consulter nos bons de garantie ainsi que nos conditions générales de vente.