

BLACK PLUS 95 C

Le film teinté automobile **Black Plus** est une solution nanotechnologique avancée avec particules IR pour un contrôle solaire optimal. Sa composition sans métal élimine toute interférence avec les téléphones, GPS et accessoires électroniques, tout en garantissant une excellente clarté. Conçu pour améliorer le confort de conduite, le Black Plus réduit efficacement la chaleur et l'éblouissement, tout en préservant une visibilité nette. Sa technologie innovante assure une application fluide, une finition soignée et des performances durables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Propriété	Note
Mode de thermoformage recommandé	à sec (talc)
Thermoformage	★★★★
Praticité à la pose & maniabilité	★★★
Gommage poussières & cassures	★★★
Résistance aux rayures	★★★★

INFORMATIONS TECHNIQUES :

Transmission lumière visible (VLT)	6 %
Réflexion lumière visible (VLR)	6 %
Transmission UV	1 %
Énergie solaire totale rejetée (TSER)	49 %
Ratio solaire :	
- Réflexion énergie solaire	7 %
- Absorption énergie solaire	55 %
- Transmission énergie solaire	38 %
Réduction de l'éblouissement	94 %
Type de pose	Intérieur
Composition du film	PET
Longueur du rouleau	30,5 m
Épaisseur	50 µm
Construction	2 couches (2 ply)
Couleur depuis l'extérieur	Noir
Couleur depuis l'intérieur	Charcoal



COMPOSITION

1. Couche "dure" résistante aux rayures, assurant durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitrages
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules métalliques anti-IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisation complète sur le verre sous 15 jours
6. Liner de protection, à retirer et jeter après l'installation



ACCREDITATIONS

Conforme **REACH / RoHS**
 Résistance au feu : **M1**
 Stockage de **-5°C à +40°C** sur **3 ans**
 Garantie : **10 ans**



INSTALLATION & NETTOYAGE

Pour la pose du film utiliser une solution de pose à base d'eau savonneuse ainsi qu'une raclette adaptée.

Ne pas nettoyer durant au moins 15 jours et ne pas appliquer d'autocollant ni autre adhésif sur le film.