

NS 50 dB29

Les films **NS 50 dB29**, grâce à leur composition spécifique à base d'alliages de métaux, forment une barrière hautement efficace contre les ondes électromagnétiques de toutes fréquences. En plus de bloquer significativement le passage de ces rayonnements à travers vos vitrages, ces films techniques innovants offrent un confort supplémentaire en assurant une excellente protection solaire. Une solution 2-en-1 idéale pour sécuriser votre environnement tout en maîtrisant la chaleur et l'éblouissement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Transmission UV	1 %
Transmission lumière visible	47 %
Réflexion lumière visible extérieure	29 %
Réflexion lumière visible intérieure	28 %
Énergie solaire totale rejetée	64 %
Ratio solaire :	
- Réflexion énergie solaire	47 %
- Absorption énergie solaire	25 %
- Transmission énergie solaire	28 %
Réduction de l'éblouissement	48 %
Valeur G	0,36
Coefficient d'ombrage	0,41
Type de pose	Intérieur
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition du film	PET
Épaisseur	55 µm
Couleur depuis l'extérieur	Champagne



COMPOSITION

1. Couche "dure" résistante aux rayures, assurant durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitrages
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules métalliques anti-IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisation complète sur le verre sous 15 jours
6. Liner de protection, à retirer et jeter après l'installation



ACCRÉDITATIONS

Conforme **REACH / RoHS**
 Résistance au feu : **M1**
ASTM D4935 (EMI) : 29,3 dB à 1 GHz
 Stockage de -5°C à +40°C sur 3 ans
 Garantie : **10 ans**

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Type de vitrage	Recom. fabricant
Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair STADIP® extérieur	✓
Double vitrage clair STADIP® intérieur	⚠

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Déconseillé



INSTALLATION & NETTOYAGE

Pour la pose du film utiliser de l'eau savonneuse ainsi qu'une raclette adaptée. Afin de prévenir toute oxydation éventuelle des alliages métalliques, il est obligatoire d'appliquer un vernis de scellement sur les angles du film après l'installation.

Ne pas nettoyer durant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ni autre adhésif sur le film.

Les informations figurant sur cette fiche sont données à titre indicatif et ne revêtent aucun caractère contractuel. CENTER FILM® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Pour plus de détails, veuillez consulter nos bons de garantie ainsi que nos conditions générales de vente.