

PLATINE 60 XC

Les films **Platine 60 XC** assurent une réduction efficace des apports de chaleur solaire tout en laissant passer une grande partie de la lumière naturelle. Ils offrent une protection performante contre l'éblouissement, tandis que leur effet miroir sans tain unidirectionnel garantit une intimité renforcée face aux regards extérieurs. Grâce à leur design moderne et élégant, ces films confèrent instantanément une esthétique contemporaine aux façades vitrées, tout en améliorant le confort thermique et visuel des bâtiments résidentiels et tertiaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Transmission UV	1 %
Transmission lumière visible	40 %
Réflexion lumière visible extérieure	31 %
Réflexion lumière visible intérieure	31 %
Énergie solaire totale rejetée	66 %
Ratio solaire :	
- Réflexion énergie solaire	34 %
- Absorption énergie solaire	39 %
- Transmission énergie solaire	27 %
Réduction de l'éblouissement	60 %
Valeur G	0,36
Valeur U	5,3
Rejet infrarouge (760–2500 nm)	82 %
Coefficient d'ombrage	0,3
Type de pose	Extérieur
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition du film	PET
Épaisseur	60 µm
Couleur depuis l'extérieur	Argent moyen



COMPOSITION

1. Couche "dure" résistante aux rayures, assurant durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitrages
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules métalliques anti-IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisation complète sur le verre sous 15 jours
6. Liner de protection, à retirer et jeter après l'installation



ACCREDITATIONS

Conforme REACH / RoHS
Norme EN 12600 – classement 3B3
Résistance au feu : M1
Stockage de -5°C à +40°C sur 3 ans
Garantie : 7 ans

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Type de vitrage	Recom. fabricant
Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair STADIP® extérieur	✓
Double vitrage clair STADIP® intérieur	✓

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Déconseillé



INSTALLATION & NETTOYAGE

Pour la pose du film utiliser une solution de pose à base d'eau savonneuse ainsi qu'une raclette adaptée. Le silicone doit être appliqué sur le périmètre du film en cas de pose extérieure, afin d'éviter toute oxydation.

Ne pas nettoyer durant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ni autre adhésif sur le film.

Les informations figurant sur cette fiche sont données à titre indicatif et ne revêtent aucun caractère contractuel. CENTER FILM® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Pour plus de détails, veuillez consulter nos bons de garantie ainsi que nos conditions générales de vente.