

PROTECTOR SPRINT

Le film de protection carrosserie **Protector Sprint** en polyuréthane thermoplastique aliphatique (TPU) offre une protection haute performance contre les rayures, impacts et agressions extérieures. Conçu pour préserver durablement la peinture automobile, il combine résistance au jaunissement, propriétés hydrophobes et technologie auto-réparante. Sa flexibilité avancée et son adhérence maîtrisée garantissent une pose facile, même sur les surfaces complexes. Fabriqué dans une usine certifiée ISO 9001:2015, il assure une qualité constante et une protection longue durée pour tous types de véhicules.



INFORMATIONS TECHNIQUES :

Couleur	Transparent
Finition	Brillant
Composition du film	TPU
Longueur du rouleau	15 m
Épaisseur	195 µm
Température d'installation	+15°C à +30°C
Application	Tout type de carrosserie



COMPOSITION

1. Film protecteur amovible PET : 50,8 µm
2. Revêtement auto-réparant : 14 µm
3. Base TPU : 152,4 µm
4. Adhésif PS avec adhérence initiale modérée : 29,9 µm
5. Film de support (liner) : 76,2 µm



PROPRIÉTÉS & CERTIFICATIONS :

- Propriétés **auto-réparantes** contre les rayures légères et moyennes
- Clarté optique supérieure, **haute brillance** et **résistance au jaunissement**
- **Flexibilité extrême** pour les surfaces complexes et installation facile
- Protection contre les **impacts, rayures** et **agressions environnementales**
- Excellentes propriétés **hydrophobes** et résistance aux taches

- Norme **ISO 9001 : 2015**
- Stockage de -5°C à +40°C sur **1 an**
- Garantie : **8 ans**



ENTRETIEN & NETTOYAGE

Retirer rapidement insectes, résine, goudron et saletés

Ne pas utiliser de nettoyeurs à base de solvants

Laver et cirer le véhicule régulièrement

Utiliser uniquement des gants et matériaux de séchage doux et non abrasifs

Garder une distance de 90 cm avec le jet haute pression

Appliquer une cire ou un scellant non abrasif tous les 4 mois

Ne pas utiliser :

- Produits de polissage
- Barres d'argile
- Cires contenant des colorants ou abrasifs



STOCKAGE

Conditions de stockage :

Température entre +15°C et +30°C

Dans l'emballage d'origine

Protégé de la lumière du soleil

Stocké dans un endroit propre et sec

Recommandations :

Conserver le film dans son emballage d'origine avec embouts pour éviter les défauts

Stockage horizontal avec feuille de protection

Maximum de 6 boîtes empilées

Sans feuille de protection : stockage vertical