

# SILVER 385 XC

Les films **Silver 385 XC** offrent une réduction exceptionnelle des apports de chaleur solaire tout en préservant une transmission optimale de la lumière naturelle. Conçus pour assurer une protection supérieure contre l'éblouissement, ils se distinguent par une finition subtile à effet "miroir sans tain" aux reflets argentés, garantissant une intimité efficace face aux regards extérieurs. Grâce à leur design épuré et contemporain, ces films apportent instantanément une esthétique moderne et valorisante à toutes les façades vitrées, aussi bien en environnement tertiaire que résidentiel.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Transmission UV	<1 %
Transmission lumière visible	14 %
Réflexion lumière visible extérieure	72 %
Réflexion lumière visible intérieure	69 %
Énergie solaire totale rejetée	85 %
Ratio solaire :	
- Réflexion énergie solaire	72 %
- Absorption énergie solaire	18 %
- Transmission énergie solaire	10 %
Réduction de l'éblouissement	85 %
Valeur G	0,15
Valeur U	5,8
Rejet infrarouge (760–2500 nm)	91 %
Coefficient d'ombrage	0,17
Type de pose	Extérieur
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition du film	PET
Épaisseur	75 µm
Couleur depuis l'extérieur	Argent clair



### COMPOSITION

1. Couche "dure" résistante aux rayures, assurant durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitrages
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules métalliques anti-IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisation complète sur le verre sous 15 jours
6. Liner de protection, à retirer et jeter après l'installation



### ACCREDITATIONS

Conforme REACH / RoHS  
 Résistance au feu : M1  
 Stockage de -5°C à +40°C sur 3 ans  
 Garantie : 12 ans

## INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Type de vitrage	Recom. fabricant
Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair STADIP® extérieur	✓
Double vitrage clair STADIP® intérieur	✓

✓ Oui    ⚠ Prudence    ✗ Déconseillé



### INSTALLATION & NETTOYAGE

Pour la pose du film utiliser une solution de pose à base d'eau savonneuse ainsi qu'une raclette adaptée. Le silicone doit être appliqué sur le périmètre du film en cas de pose extérieure, afin d'éviter toute oxydation.

Ne pas nettoyer durant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ni autre adhésif sur le film.

Les informations figurant sur cette fiche sont données à titre indicatif et ne revêtent aucun caractère contractuel. CENTER FILM® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Pour plus de détails, veuillez consulter nos bons de garantie ainsi que nos conditions générales de vente.