

SKY BLACK 99 XC

Les films **Sky Black 99 XC** assurent une élimination quasi totale de la chaleur solaire et de l'éblouissement. Grâce à leur aspect miroir associé à un effet blackout total, ils garantissent une confidentialité absolue, en bloquant efficacement les regards extérieurs de jour comme de nuit. Véritable solution de protection visuelle permanente, ce film est idéal pour les espaces nécessitant un isolement visuel maximal, tout en apportant une esthétique radicale et contemporaine aux façades vitrées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Transmission UV	1 %
Transmission lumière visible	<1 %
Réflexion lumière visible extérieure	88 %
Réflexion lumière visible intérieure	11 %
Énergie solaire totale rejetée	99 %
Ratio solaire :	
- Réflexion énergie solaire	85 %
- Absorption énergie solaire	14 %
- Transmission énergie solaire	1 %
Réduction de l'éblouissement	100 %
Valeur G	0,03
Valeur U	5,1
Rejet infrarouge (760–2500 nm)	96 %
Coefficient d'ombrage	0,2
Type de pose	Extérieur
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition du film	PET
Épaisseur	100 µm
Couleur depuis l'extérieur	Argent



COMPOSITION

1. Couche "dure" résistante aux rayures, assurant durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitrages
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules métalliques anti-IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisation complète sur le verre sous 15 jours
6. Liner de protection, à retirer et jeter après l'installation



ACCREDITATIONS

Conforme REACH / RoHS
Résistance au feu : M1
Stockage de -5°C à +40°C sur 3 ans
Garantie : 3 ans

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Type de vitrage	Recom. fabricant
Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair STADIP® extérieur	✓
Double vitrage clair STADIP® intérieur	✓

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Déconseillé



INSTALLATION & NETTOYAGE

Pour la pose du film utiliser une solution de pose à base d'eau savonneuse ainsi qu'une raclette adaptée. Le silicone doit être appliqué sur le périmètre du film en cas de pose extérieure, afin d'éviter toute oxydation.

Ne pas nettoyer durant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ni autre adhésif sur le film.

Les informations figurant sur cette fiche sont données à titre indicatif et ne revêtent aucun caractère contractuel. CENTER FILM® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Pour plus de détails, veuillez consulter nos bons de garantie ainsi que nos conditions générales de vente.